

BIOSPHERE IMPRESSION

Impression à base de résines alkydes et acryliques

LA
MAÇONNERIE
INTÉRIEURE



DESTINATION

Pour la décoration des maçonneries intérieures en surfaces verticales et plafonds, en neuf comme en entretien

QUALITÉS DOMINANTES

- Très faible taux de COV
- Pas d'odeur désagréable
- Très bonne opacité
- Ecolabel Européen

TEINTES

Blanc

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat-Velouté < 12% sur 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Semi-tendu

RENDEMENT

8 à 10 m²/litre

CONDITIONNEMENT

3 et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,40 (± 0,02) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

45% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 6 heures
 - Recouvrable : 24 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse « spécial acrylique »
- Rouleau « polyamide antigoutte 12 mm »
- Pistolet

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

BIOSPHERE IMPRESSION

Impression à base de résines alkydes et acryliques

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> • Egrenage des enduits • Brossage • Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de BIOSPHERE IMPRESSION 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 couches de BIOSPHERE VELOURS ou 1 couche de BIOSPHERE MAT
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Lessivage • Rinçage • Ponçage (si nécessaire) 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage • Lessivage • Rinçage 		

Observations

NOTA	La température d'application du support et des produits doit être supérieure à 8 °C. L'humidité relative doit être inférieure à 65 %.
CLASSIFICATION NT T 36-005	Famille I – Classe 7b2 4a
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 1 g/l COV.
CONSERVATION	1 an en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com