

BIOSPHERE MAT

Peinture mate à base d'une dispersion de résines acryliques

LA
MAÇONNERIE
INTÉRIEURE



DESTINATION

Pour la décoration des maçonneries intérieures en surfaces verticales et plafonds, en pièces sèches, en neuf comme en entretien. Pour travaux sur prescription spéciale.

QUALITÉS DOMINANTES

- Très faible taux de COV
- Pas d'odeur désagréable
- Ecolabel Européen

TEINTES

Blanc et teintes pastel de la liasse Constellation

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat < 2% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Mat poché fin

RENDEMENT

8 à 10 m²/litre

CONDITIONNEMENT

3 et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,44 (± 0,02) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

34% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 6 heures environ
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse « spécial acrylique »
- Rouleau « polyamide texturé 12 mm »
- Pistolet

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

BIOSPHERE MAT

Peinture mate à base d'une dispersion de résines acryliques

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59.1).

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition
Plâtre et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage • Brossage 		
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Lessivage • Ponçage (si nécessaire) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de BIOSPHERE IMPRESSION 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de BIOSPHERE MAT
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage • Lessivage • Rinçage 		

Observations

NOTA	La température d'application du support et des produits doit être supérieure à 8 °C. L'humidité relative doit être inférieure à 65%.
CLASSIFICATION NT T 36-005	Famille I – Classe 7b2
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 1 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
CONSERVATION	1 an en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com