

BIOSPHERE MAT

Peinture mate à base d'une dispersion de résines acryliques



Ecolabel



peinture
intérieure



aqueux



Constellation

DESTINATION	Pour la décoration des maçonneries intérieures en surfaces verticales et plafonds, en pièces sèches, en neuf comme en entretien
QUALITÉS DOMINANTES	<ul style="list-style-type: none"> • Très faible taux de COV • Conforme aux directives COV 2007 et 2010 • Pas d'odeur désagréable • Très bonne opacité • Ecolabel Européen
TEINTES	Blanc et teintes pastel de la liasse Constellation
DEGRÉ DE BRILLANCE	Mat < 2 sous 85°

Caractéristiques techniques

RENDEMENT	8 à 10 m ² /litre
CONDITIONNEMENT	3 et 15 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,42 (± 0,02) à 20 °C
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	(34 ± 2) %
TEMPS DE SÉCHAGE (23°C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Sec : 1 heure • Redoublable : environ 5 heures. <p>En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être retardé</p>

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse « spécial acrylique » • Rouleau « spécial acrylique » • Pistolet : nous consulter
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches descriptives disponibles sur le site Internet www.guittet.com

BIOSPHERE MAT

Peinture mate à base d'une dispersion de résines acryliques

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59.1).

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition
Plâtre et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Brossage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de BIOSPHERE IMPRESSION 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de BIOSPHERE MAT
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage 		
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage (si nécessaire) 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Révision à l'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET sur les parties écaillées 		

Observations

NOTA La température d'application du support et des produits doit être supérieure à 8 °C. L'humidité relative doit être inférieure à 65 %.

CLASSIFICATION NF T 36-005 Famille 1 – Classe 7b2

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 75 g/l (2007) – 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.

les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

CONSERVATION 1 an en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches descriptives disponibles sur le site Internet www.guittet.com