

MAT 78 HYDROPLUS

Peinture mate acrylique de finition, murs et plafonds, pour travaux soignés, en dispersion aqueuse

LA
MAÇONNERIE
INTÉRIEURE



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, murs et plafonds.
- Pour travaux de finition A.

QUALITÉS DOMINANTES

- Très grande facilité d'application
- Aspect mat absolu régulier et homogène
- Très bonne opacité dès la première couche
- Ne tire pas les anciens fonds de peinture
- Blancher parfaite durable dans le temps

TEINTES

Blanc, 1200 teintes de la liasse Constellation et nuancier Collection Mate

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat $\leq 3\%$ sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Poché fin

RENDEMENT

- 8 à 10 m²/l.

CONDITIONNEMENT

- 1 litre, 3 litres, 8 litres et 15 litres.

DENSITÉ MOYENNE

1,44 ($\pm 0,05$) à 20 °C (densité variable selon les teintes).

EXTRAIT SEC EN VOLUME

37% ($\pm 2\%$)

EXTRAIT SEC EN POIDS

56% ($\pm 2\%$)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23° C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 30 minutes
- Sec : 3 heures
- Recouvrable : 12 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

- Norme NF EN 13300 : classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse acrylique
- Rouleau polyamide texturé 12 mm
- Pistolet

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

MAT 78 HYDROPLUS

Peinture mate acrylique de finition, murs et plafonds,
pour travaux soignés, en dispersion aqueuse

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Egrenage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de MAT 78 HYDROPLUS CONFORT
Plâtres et dérivés Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage, grattage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit ou EUROPRIMER+ 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	

Observations

CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com