

MAT ACRYLIQUE

Peinture mate aux résines synthétiques en dispersion aqueuse

LA
MAÇONNERIE
INTÉRIEURE



DESTINATION

- Intérieur, neuf/entretien.
- Décoration de tous fonds usuels du bâtiment (murs et plafonds) en pièces sèches.
- Etat de finition C.

QUALITÉS DOMINANTES

- Bonne opacité
- Bon pouvoir garnissant
- Absence de reprise
- Faible projection
- Belle blancheur durable

TEINTES

Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat < 3% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché
RENDEMENT	7 à 9 m ² /l (selon les supports)
CONDITIONNEMENT	5 et 15 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,50 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	33% (± 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	55% (± 2%)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Hors poussière : < 1 heure• Sec : 2 heures• Redoublable : 6 heures En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13300 : Classe 3

Mise en œuvre

DILUTION	Prêt à l'emploi
MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau ou solvant si le produit a séché

MAT ACRYLIQUE

Peinture mate aux résines synthétiques en dispersion aqueuse

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Plaques de plâtre	<ul style="list-style-type: none"> • Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de DULIPRIM HYDROPLUS ou MAT ACRYLIQUE (dilué jusqu'à 3% max). 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 couches de MAT ACRYLIQUE
Plâtres et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage • Brossage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de DULIPRIM (dilué à 5% de White-spirit) ou ODYSSEE PRIM 	
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Egrenage • Brossage • Enduisage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de DULIPRIM HYDROPLUS 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage • Ponçage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de DULIPRIM (dilué à 5% de White-spirit) ou EUROPRIMER + 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Lessivage • Ponçage (si nécessaire) 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage • Lessivage • Révision à l'enduit 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de DULIPRIM (dilué à 5% de white-spirit) ou ODYSSEE PRIM 	
Métaux ferreux (occasionnellement)	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage • Brossage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de CHROMAGUI 	

Observations

CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, Classe 7a2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.



Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com